

KalkGlanzspachtel

Verarbeitungsfertiger Kalkspachtel für außen und innen auf Basis dispergierten Weißkalkhydrates

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Leicht zu verarbeitender Effektspachtel zur Gestaltung mineralischer, saugfähiger Untergründe.

Maximale Schichtdicke: 2 mm.

Eigenschaften:

- Leichte Verarbeitung
- Polierfähig
- Hoch diffusionsfähig
- Kapillar
- Hohes Haftvermögen auf mineralischen Untergründen

Materialzusammensetzung:

Weißkalkhydrat (dispergiert), mineralische Füllstoffe, Wasser, natives Olivenöl, verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

Farbton: Altweiß, Werksabttönungen auf Anfrage.

Selbstabtönung mit Kalk Kontor Kalk Abtönkonzentraten sowie kalkbeständigen Trockenpigmenten möglich. Die Pigmentverträglichkeit ist anhand von Proben zu ermitteln.

Sicherheitshinweise:

Produkt enthält Kalkhydrat und reagiert deshalb alkalisch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Materialspritzer sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. GGVS: nicht unterstellt
VbF: entfällt

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, jedoch **frostfreien**, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Lagerstabilität mind. 12 Monate

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Verarbeitung

Auftragsverfahren:

Im Spachtel- oder Glättekelenauftrag 3-lagig. Gewünschten Farbton mit Kalkvolltonfarben einstellen.

Zunächst in 2 Arbeitsgängen mit KalkGlanzspachtel die gewünschte Struktur vorlegen. Abschließend mit gleichem Farbton ganzflächig abspachteln.

Nach Trocknung mit geeigneten Werkzeugen (Glättkelle Veneziano oder Achat) auf gewünschten Glanzgrad polieren.

Weiterbehandlung:

oder mikrokristallinem Wachs behandelt werden. Anschließend mit weichem Tuch aufpolieren.

Verbrauch:

Je nach Untergrund ca. 0,3 kg/m² je Arbeitsgang.

Beachten:

Nicht auf Lacken, Dispersionsfarben, Untergründen mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz einsetzen.

Geeignete Untergründe und deren

Vorbereitung:

Nicht unter + 8° C verarbeiten (Untergrund- und Lufttemperatur). VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Untergrund mit Kalk Kontor Kalkspachtel fein 1 – 2 lagig ganzflächig abspachteln. Nach Trocknung erfolgt Feinschliff. Schleifstaub entfernen, Oberfläche sollte frei von Staub, Schmutz, Fett und Öl sein.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommende Untergründe und deren Behandlungen können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden.

Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit unseren Anwendungstechnikern Rücksprache zu halten. Wir beraten Sie gerne detailliert und objektbezogen.

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht auf ihre Eignung zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.